

Technické informace Tmel Prestolith profi soft

K vyrovnání nerovností a pro jemné tmelení na obroušeném povrchu.



Tmel Prestolith profi Soft je vysoce elastický, rychle tuhnoucí 2-komponentní polyesterový jemný tmel, směs vysoce reaktivní, nenasyčené polyesterové pryskyřice, plněné kombinací inovativních pigmentů a plniv.

Nová, vylepšená kvalita s nižší měrnou hmotností (1,4 g / cm³) poskytuje následující výhody:

- o 40% lehčí než běžné tmely
- jednodušší smíchání s tužidlem
- méně namáhavý k nanesení
- s lepší plnivostí

Oblasti využití:

v automobilovém průmyslu, strojírenství. Použitelný na kov, dřevo, beton nebo na površích, které jsou již předem ošetřeny tmelem na plasty.

Pro přípravu i dokončovací práce doporučujeme naše presto brusné papíry. Nabízíme široký sortiment jemných a hrubých papírů pro suché i mokré broušení.

Kvalita a vlastnosti

- Snadná práce
- Vysoká elasticita Dobrá přilnavost
- Dokonce i bez pórů rozlítatelné na velké ploše
- Snadné broušení i po delší době
- Dobrá stabilita i na plochách ve certikálních polohách
- Rychlé vytvrzení
- Jemný povrch díky jemným přísadám
- Žádné další rozlišování povrchů, jako je pozink, zinkováno ponorem nebo hliník
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, hnacím látkám, rozpouštědlům, vodě a technické soli

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** polyesterová pryskyřice s jemnými plnicími pigmenty
- **Barva:** bílo-šedá
- **Zápach:** styrol
- **Konsistence:** jemná, thixotropní
- **Zpracovatelnost při 20°C:** cca. 4-5 minut
- **Pracovní teplota:** min. 12°C
- **Schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):** brousitelný za cca 20 minut
- **Bod vzplanutí:** při cca 33°C
- **Teplná odolnost zaschlého materiálu:** do 120°C
- **Měrná hmotnost při 20°C:**
tmel 1.4 g/cm³
tužilo 1.15 g/cm³
- **Mísící poměr tužidla:** 2-4 % (optimální 2,5%)
- **Skladovatelnost :**
18 měsíců, jsou-li zajištěny standardní podmínky skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vduchu max. 60%) v neotevřených plechovkách.
- Chraňte před slunečním zářením, mrazem a vlhkostí
- **Balení :**
• tmel: plechovka 1000g
tužidlo: balení neobsahuje tužidlo, příslušná tužidla naleznete [zde](#).

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace

Povrch, který chcete opravit, by měl být zbavený rzi, čistý, suchý, bez obsahu tuku a obroušený.

Vezměte požadovanou část tmelu z plechovky a dobře promíchejte s odpovídajícím množstvím tužidla.

Aplikujte smíchanou směs v požadované tloušťce vrstvy.

Pokud je to nutné, můžete po vytvřování brousit brusným papírem P 240-400.

Čistěte nářadí okamžitě po použití pomocí nitro ředidla.

Nevracejte smíchaný materiál zpět do plechovky.

Po cca. 20 minut může být opravená část vyvrtána, broušena (brusný papír zrnitost P 80 - 240), řezaná, případně lakována.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

1. září 2018

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.

Datum tisku: 04.12.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com