



Technické informace Stříkácí tmel

Tento prvotřídní akrylový tmel ve spreji rychle a správně uzavře případné nerovnosti, škrábance a stopy po broušení na opravovaném místě. Díky němu dosáhnete dokonale hladký povrch pro následné lakování.

Presto Stříkácí tmel je ideální mezivrstva presto polyesterového tmelu obj.č. 600054 a následujícího vrchního nátěru.

Poznámka: Na čistý kov, nebo kovové pláty použijte presto plnič.

Quality and properties

- First-class acrylic spray putty
- Can be applied in several coats
- Excellent adhesion
- Especially high filling power
- Easy to sand after a short drying time
- High coat thickness due to good stability
- Good water-resistance
- Easy to spray
- Excellent corrosion protection
- Good flow, smooth surface

Physikalische und chemische Daten

- **Basis of the binder:** Acrylic quality with special filler material
- **Colour:** grey
- **Smell:** solvent
- **Degree of gloss** (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530): matt, 5-10 gloss units
- **Efficiency:** Depending on consistence and color of the ground: 150 ml are sufficient for approx. 0.3 m²
400 ml are sufficient for approx. 0.8 m²
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):** Can be overworked after approx. 60 minutes
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature resistance:** not applicable
- **Storage stability:** 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** aerosol cans, maximum nominal volume 150 ml resp. 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Application

- Remove dirt, fat and oil.
- Roughen resp. grind the ground with sandpaper grain 240 up to grain 360. Rough-grinded and filled areas have to be wet-sanded. Carefully remove abrasive dust.
- Test spray at an invisible spot.
- Shake the can vigorously for approx. 3 minutes.
- Spray from a distance of approx. 25 - 30 cm.
- Apply presto Spray Putty in several thin coats. Wait after every coat for 2 - 5 minutes and shake the can before every new spray procedure.
- After approx. 1 hour, depending on weather conditions, wet-sand with sandpaper grain 400 to grain 500. The thicker the coat, the longer the drying time.
- Continue structure of paintwork with presto Filler und DUPLI-COLOR Acryl Auto-Spray.
- Coatable with synthetic and acrylic lacquers.
- Do not spray over synthetic paints!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

