

## Technisches Merkblatt 1K Grundierung für Alu



ColorMatic 1K Grundierung für Alu verfügt aufgrund seiner spezifischen Rezeptur-Bestandteile über beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften besonders auf blanken Aluminiumuntergründen. Für den gezielten Einsatz zur Ausbesserung von Werksgrundierungen von Alu-Karosserien. Schnelle Trocknung.

Vor dem Arbeiten mit ColorMatic 1K Grundierung für Alu Untergrund mit ColorMatic Silikonentferner, Art.Nr. 174469 behandeln. Für ein bestmögliches Ergebnis empfehlen wir nach der Trocknung der 1K Grundierung für Alu die Anwendung mit dem ColorMatic 2K Hi-Speed Grundierfüller. Nachfolgend können Sie z.B. mit ColorMatic Felgenspray oder mit den Mischfarbtönen aus unserem Mischsystem wasserbasierend oder lösemittelhaltig lackieren.

### Einsatzgebiete:

Ideal bei Spot- und Teilelackierung.

### Qualität und Eigenschaften

- Verfügt über beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf blanken Aluminium-Untergründen
- Für den gezielten Einsatz zur Ausbesserung von Werksgrundierungen von Alu-Karosserien
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Überlackierbar mit ColorMatic pre-fill Basislacken wasserbasierend und lösemittelhaltig sowie 1K und 2K Decklacken

### Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** spezielle Harzmischung
- **Farbe:** hellgrau
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:** 1 m<sup>2</sup>
- **Untergrund:** Blankes Alu, geschliffen, Durchschliffstellen auf Aluminium-Untergründen
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 90°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 259,3g

### Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

### Gebrauchsanleitung

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

#### Anwendung


- Oberfläche gründlich reinigen und anschleifen
- Schadstelle muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Untergrund mit ColorMatic Silikonentferner, Art.Nr. 174469 reinigen
- Dose 2 min gründlich schütteln
- Probesprühen
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**



2 Min.




Primer 1-2  
= 20-30 µ



überlackierbar  
20°C=15 min



5-8 Min.



variabel



ca. 15 cm



20°C=15 Min.

### Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand:08. Juli 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 26.05.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@de.motipdupli.com](mailto:info@de.motipdupli.com)