

Technisches Merkblatt BOB Rostschutz-Grundierung



presto BOB Grundierung ist eine blei- und chromatfreie, aktiv pigmentierte und schnelltrocknende Rostschutzgrundierung auf Basis eines Kombinationsbindemittels.

Die ideale Grundierung für Eisen, Stahl, Zink und NE-Metalle (Aluminium) sowie zur Grundierung von Flächen, die mit presto BOB Rostversiegelung vorbehandelt wurden.

Qualität und Eigenschaften

- Korrosionsschützende Wirkung
- Hervorragende Haftung
- Überlackierbar

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Kombinations-Bindemittel
- **Farbe:** grau, matt
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 120°C
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C - +30°C, optimale Ergebnisse bei Raumtemperatur
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Die presto BOB Rostversiegelung ist nach frühestens 8 Stunden, spätestens 24 Stunden mit der presto BOB Grundierung überlackierbar.
Die presto BOB Grundierung kann nach ca. 30 Minuten mit den meisten handelsüblichen Lacken fertig lackiert werden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 100 ml sind ausreichend für ca. 1,0 m²
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
36 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalgebinde.
Frostfrei lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Dosen mit 100 ml Inhalt

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Vor Verarbeitung gut umrühren.
- Unbehandelte Stahlflächen säubern, entfetten und mit BOB Grundierung streichen, am besten in 2 Schichten.
- Der mit BOB Rostversiegelung behandelte Untergrund kann bereits nach 8 Std., spätestens nach 24 Std., mit BOB Grundierung gestrichen werden.
- Nach ca. 2 Std. mit den meisten handelsüblichen Decklacken fertig lackierbar.
- Arbeitsgeräte sofort mit Nitro- oder Universalverdünnung reinigen.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 23.03.2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 17.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com