Hoja técnica 1K Filler



ColorMatic 1K Filler. Es un 1K Filler acrílico moderno con un alto poder de relleno y de cubrición. Muy apto para el relleno de ligeros arañazos y pequeñas irregularidades sobre superficies lijadas. Se adhiere muy bien sobre masillas de poliéster, plásticos y metal. Repintable húmedo en húmedo, fácil lijado.

Campos de aplicación:
Idóneo en Spot Repair y pintado de piezas.

Calidad y propiedades

- 1K Filler acrílico moderno con un alto poder de relleno y de cubrición
- También se puede aplicar húmedo en húmedo
- Muy apto para el relleno de ligeros arañazos y pequeñas irregularidades sobre superficies lijadas
- Buena adherencia sobre todas las superficies metálicas

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Resina acrílica
- **Color:** beige (856556), gris (874987)
- **Olor:** a disolvente
- **Rendimiento:**
  1,25 - 1,75 m²
- **Superficie:**
  Chapa blanca lijada, imprimación de repuestos lijada, pintura endurecida lijada, superficies de poliéster lijadas
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 110°C
- **Caducidad/almacenaje:**
  10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/contenido:**
  Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 217g

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.


Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacio en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio.Clasificacion: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual


Aplicación


- En caso necesario quitar todo el óxido del lugar dañado
- Limpiar y lijar bien la superficie
- El lugar dañado debe estar limpio de grasa y de polvo y estar seco.
- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado.
- Limpiar la superficie con ColorMatic Quitasiliconas 174 469
- Las superficies blancas grandes deben ser emplastecido previamente con una Imprimación adecuada de ColorMatic
- No tratar con productos de poliéster

- **Solo para uso de un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos Typ A2/P3)**


2 min


3=30-60µ



5 min


8-10 min


20°C=60 min


P800-1000


P400-500


variable



Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 14.01.2010
Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com