

Fiche technique Feutre Pneu



Peinture Racing blanche pour les pneus, par ex. pour accentuer le logo du constructeur.

Qualité et propriétés

- Haute qualité
- Brillance durable
- Bonne adhérence
- Séchage rapide
- Inaltérable, résiste aux intempéries
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups
- Permet d'éviter les salissures grâce à la surface lisse

Données physiques et chimiques

- **Liant:** Co-polymère
- **Teinte:** blanc
- **Odeur:** solvant
- **Finition:** degré de brillance 60° selon DIN 67530 brillant
- **Rendement:**
Ne peut être mesuré car utiliser partielle.
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative) :**
Sec hors poussière: après 10 minutes
Sec au toucher: après 50 minutes
Sec à coeur: après 24 heures
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application.
- **Durée de vie/stockage:**
5 ans dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant:**
Stylo retouche volume net maximal 12 ml.

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits MOTIP DUPLI sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits MOTIP DUPLI respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Application:

- Nettoyer minutieusement les pneus.
- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Agiter avant emploi.
- Appliquer en fines couches.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Pour de plus amples informations techniques, vous pouvez joindre notre hotline du lundi au jeudi, de 08h00 à 17h00 et le vendredi jusqu'à 12h00, par téléphone au 0049 (0)62 66 75 266.

Mise à jour: 05 janvier 2010
Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 19.01.2021

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com