

Fiche technique Teintes standards



Peinture acrylique à séchage rapide pour les retouches peinture ou contrats sur véhicule.

Recommandations:

Pour une meilleur adhérence, traiter les surfaces plastiques avec le Primer plastique Dupli-Color réf 327292.

Qualité et propriétés

- Haute qualité acrylique
- Bonne tenue de la peinture
- Excellent pouvoir couvrant
- Optimise la brillance de la peinture
- bonne adhérence
- Haute résistance de la surface ainsi qu'une bonne élasticité
- Bonne fluidité, rendu lisse
- Séchage rapide
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Excellentes propriétés de ponçage
- Permet d'éviter la saleté grâce à la surface lisse
- Le vernis est inaltérable, résistant aux intempéries et aux rayons UV
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups.
- Résiste à l'essence.

Données physiques et chimiques

- **Liant:** combinaison polymère et acrylique
- **Teinte:** plusieurs teintes constructeurs
- **Odeur:** solvant
- **Finition :** brillant
- Degré de brillance 60° selon DIN 67530
- **Rendement:**
Selon la qualité et la couleur du support :
12 ml suffisent pour des petites zones
150 ml suffisent pour env. 0,5 m²
400 ml suffisent pour env. 1,3 m²
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative) :**
Sec hors poussière: après 10 minutes
Sec au toucher: après 50 minutes
Sec à coeur: après 24 heures
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application.
- **Résistance à la température:** jusqu'à 80°C
- **Durée de vie/stockage:**
10 ans dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant:**
Stylo retouche, volume net maximal 12 ml
Aérosol, volume net maximal 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support:

- Le support doit être propre, exempt de rouille et de graisse
- Traiter éventuellement avec l'anti-rouille PRESTO RUST STOP.
- Préparer la surface à peindre en ponçant et en la nettoyant
- Protéger la zone à réparer en couvrant largement les angles et les bords de la carrosserie.
- Appliquer l'apprêt mastic ou le mastic de finition DUPLI-COLOR sur les surfaces poncées
- Afin de lisser la surface, après séchage, poncer avec un abrasif à l'eau grain 1000
- Traiter les surfaces plastiques avec l'apprêt pour plastique DUPLI-COLOR.

Application:

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse
- Agiter 3 min. l'aérosol
- Faire un test de pulvérisation sur une zone masquée
- Distance de pulvérisation: env. 20-30 cm
- Procéder à plusieurs pulvérisations légères et successives en laissant sécher 3-5 minutes entre chaque couche
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycérol

Conseils pour la mise en peinture

Protéger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites pièces, utiliser un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du brouillard de pulvérisation.

Température idéale pour l'application entre +10°C et +25°C. Humidité 60 %.

Stocker dans un endroit sec. Protéger des rayons du soleil et des sources de chaleur. Ne réaliser l'application que par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien ventilé. D'autres conseils et recommandations se trouvent sur l'étiquette du produit !

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour : 1. Décembre 2009

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 19.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com