

## Notice technique sous-couche



La sous-couche idéale en tant que reboucheur et agent d'adhérence entre le support et la peinture de finition. Peut être recouverte de peintures acryliques, nitrocellulosiques et à base de résine synthétique séchant à l'air. Pour le métal, bois, céramique, pierre, carton, papier etc.

La sous-couche idéale pour une mise en peinture ultérieure avec la bombe aérosol DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Coloris gris pour les peintures de finition bleues, vertes, dorées ou argentées.

Coloris rouge pour les peintures de finition rouge foncé.

Coloris blanc pour les peintures de finition très claires.

Avant l'application de la peinture de finition, nous vous recommandons de procéder à un ponçage humide avec du papier verre adapté en grain 600 (réf. art. 670435 ou 135934).

### Qualité et caractéristiques

- Qualité nitrocellulosique supérieure
- Pouvoir de rebouchage particulièrement élevé
- Belle transition, surface lisse
- Séchage rapide
- Protège de la rouille
- Procure une excellente adhérence de la peinture de finition sur la sous-couche
- Optimise la brillance de la peinture de finition
- Garantit une consommation économique de la peinture de finition
- Particulièrement avantageux pour l'utilisateur grâce à une qualité durable, facile à appliquer, à poncer et à peindre.
- Pour des applications en intérieur et en extérieur

### Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : nitrocellulose
- **Coloris** : gris, rouge, blanc
- **Brillance** : mat
- 5-10 GE dans un angle de mesure de 60° selon DIN 67530
- **Rendement** : en fonction de l'état et de la couleur du support, 500 ml couvrent env. 1,0 m<sup>2</sup>
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%)** : hors poussière : après env. 15 minutes  
sec au toucher : après 30 minutes  
Peut être poncé : après env. 2 à 4 heures
- **Résistance thermique** : jusqu'à 80°C
- **Conservation/stockage** : 10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage** : bombe aérosol d'un volume nominal de 500 ml.

### Environnement et réglementation

**Respect de l'environnement** : Les produits MOTIP DUPLI sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

**Traitement des déchets** : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Etiquetage réglementaire** : Tous les produits MOTIP DUPLI respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

### Using instructions

The most presto spray paints have a so-called no-spray ring or a tamper-proof cap. This is to avoid unauthorized use. Please see the corresponding advises on the cap or on the label.

**Before use, carefully read and observe the warning texts on the labels!**

#### Traitement préalable de la surface :

- éliminer la rouille de la surface à peindre, la poncer et la nettoyer.
- Si nécessaire, reboucher au mastic.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de graisse.

#### Sous-couche :

- Secouer la bombe pendant 2 minutes.
- Faire un essai éventuel sur un endroit non visible.
- Égaliser les petits creux et les endroits mastiqués poreux en pulvérisant plusieurs couches de produit avec un ponçage intermédiaire.
- Distance env. 25 cm.
- Après séchage (env. 2 à 4 heures), effectuer un ponçage humide avec du papier verre de grain 600, nettoyer et laisser sécher.
- Puis appliquer la peinture de finition.
- Recouvrable avec des peintures acryliques ou à base de résine synthétique, ne pas pulvériser sur des peintures à base de résine synthétique !

### Conseils pour la mise en peinture

Protéger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites pièces, utiliser un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du brouillard de pulvérisation.

Température idéale pour l'application entre +10°C et +25°C. Humidité 60 %.

Stocker dans un endroit sec. Protéger des rayons du soleil et des sources de chaleur. Ne réaliser l'application que par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien ventilé. D'autres conseils et recommandations se trouvent sur l'étiquette du produit !

### **Non-responsabilité**

---

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Pour de plus amples informations techniques, vous pouvez joindre notre hotline du lundi au jeudi, de 08h00 à 17h00 et le vendredi jusqu'à 12h00, par téléphone au 0049 (0)62 66 75 266.

Version : 29 avril 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 23.10.2019

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@de.motipdupli.com](mailto:info@de.motipdupli.com)