

Fiche technique Vernis transparent



Couche de finition pour toutes les peintures DUPLI-COLOR acryliques ou nitro-combi, par ex. les peintures jantes, fluo et bien d'autres. Apporte brillance et protection aux peintures Rallye.

Pour protéger les peintures métallisées dans les teintes carrosserie d'origine, nous recommandons d'utiliser plutôt le vernis DUPLI-COLOR bi-couches ou le Vernis bi-couches AUTOCOLOR.

Utiliser la pâte à polir presto après 24 heures.

Qualité et propriétés

- Haute qualité Acryl.
- Bonne adhérence.
- Bonne fluidité, rendu lisse.
- Excellente tenue de la brillance et de la couleur (ne jaunit pas)
- Haute résistance de la surface ainsi qu'une bonne élasticité
- Séchage rapide
- Inaltérable, résiste aux intempéries, à l'essence et aux rayons UV.
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups.
- Après séchage, la peinture résiste à l'eau, les acides dilués et les solvants.

Données physiques et chimiques

- **Liant:** combinaison polymère et acrylique.
- **Teinte:** incolore
- **Odeur:** solvant
- **Finition:** degré de brillance 60° selon DIN 67530 brillant
- **Rendement:**
Selon la qualité et la couleur du support:
400 ml suffisent pour env. 1,0 - 1,5 m²
600 ml suffisent pour env. 1,5 - 2,3 m²
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative) :**
Sec hors poussière: après 10 minutes
Sec au toucher: après 50 minutes
Sec à coeur et ponçable: après 24 heures
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application.
- **Résistance à la température:** jusqu'à 80°C
- **Durée de vie/stockage:**
10 ans pour l'aérosol dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant:**
Aérosol volume net maximal 600 ml.

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Application:

- Laisser sécher la peinture env. 30 min. puis suivre les instructions.
- Agiter 3 min. l'aérosol.
- Appliquer plusieurs couches fines en respectant une distance de 25 cm.
- Utiliser la pâte à polir presto après 24 heures.
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycérol

Conseils pour la mise en peinture

Protéger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites pièces, utiliser un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du brouillard de pulvérisation.

Température idéale pour l'application entre +10°C et +25°C. Humidité 60 %.

Stocké dans un endroit sec. Protéger des rayons du soleil et des sources de chaleur. Ne réaliser l'application que par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien ventilé. D'autres conseils et recommandations se trouvent sur l'étiquette du produit !

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour: 1 décembre 2009

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 20.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com