Fiche technique apprêt anti-corrosion 1C



Apprêt anti-corrosion 1C d'excellente qualité. Protège les métaux, le fer et l'acier de la corrosion: par ex. carrosseries auto en tôle d'acier, pièces de moto, clôtures en fer, revêtements en tôle et autres. L'apprêt anti-corrosion sèche rapidement, adhère remarquablement et dispose d'un excellent pouvoir couvrant. Idéal pour obtenir une surface régulière, une bonne adhérence et un résultat brillant.

Avant l'application sur des supports atteints par la corrosion, nous vous recommandons d'utiliser le Stop rouille PRESTO Art.Nr. 603079.

Recouvrable avec de la peinture glycérophtalique ou acrylique.

Qualité et propriétés

- Combinaison de résine spécifique
- Excellente protection contre la corrosion grâce à des additifs anti-rouille
- Permet une meilleure adhérence de la peinture sur le support
- Séchage rapide
- Excellent pouvoir couvrant et bonne adhérence
- Bonne fluidité, surface lisse
- Permet une brillance optimale de la peinture
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

Données physiques et chimiques

- **Liant:** combinaison de résine spécifique
- **Teinte:** brun rouge
- **Finition :** mat
  Degré de brillance 60° selon DIN 67530
- **Rendement:**
  Selon la qualité et la teinte du support, 150 ml suffisent pour env. 0,3 - 0,4 m² et 400 ml pour env. 0,8 - 1,0 m²
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative):**
  Sec hors poussière : après 15 minutes
  Sec au toucher :après 30 minutes
  Recouvrable après env. 1 à 2 heures
  Ponçable: après env. 2 à 4 heures
- **Durée de vie:**
  10 ans dans des conditions de stockage appropriées (10° - 25°C, humidité relative max 60%)
- **Contenant:** Aérosol, volume net maximal 400ml.

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support:

- Préparer la surface à peindre en ôtant la rouille, ponçant et en la nettoyant.
- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse.

Apprêter:

- Agiter 2 minutes l'aérosol.
- Appliquer 2-3 couches fines.
- Distance de pulvérisation: env.25 cm.
- Recouvrable avec de la peinture glycéro ou acrylique
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycéro!

Conseils pour la mise en peinture

Protèger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites pièces, utiliser un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du brouillard de pulvérisation.

Température idéale pour l'application entre +10°C et +25°C. Humidité 60 %.

Stocker dans un endroit sec. Protèger des rayons du soleil et des sources de chaleur. Ne réaliser l'application que par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien ventilé. D'autres conseils et recommandations se trouvent sur l'étiquette du produit !

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour : 1 décembre 2009

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com