Notice technique retouche zinc

Qualité et caractéristiques

- Bon pouvoir couvrant
- Excellente adhérence
- Résistant aux rayures
- Séchage rapide
- Bonne dureté de la surface
- Ne décolore pas et résiste aux UV
- Résiste au carburant, aux produits chimiques et aux influences météorologiques
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base :** résine acrylique
- **Coloris :** argenté
- **Coefficient de pulvérisation :** 0,75 g/sec.
- **Teneur en corps solides :** env. 7% w/w
- **Rendement :** 1,25 à 1,75 m²
- **Résistance thermique :** jusqu'à 110°C
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%) :**
  Hors poussière : après 5 à 10 minutes
  Ne colle plus : après 10 à 20 minutes
  Recouvrable : après 2 heures
  Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de la couche appliquée.
- **Conservation/stockage :**
  10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance :**
  bombe aérosol d'un volume net de 500ml

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 15 et 25°C.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- Secouer la bombe pendant 2 minutes avant utilisation. Faire un essai.
- Appliquer plusieurs couches fines en respectant une distance d'env. 25 cm.
- Secouer la bombe entre les différentes applications pour éviter que les pigments ne se déposent au fond.
- Tourner la bombe après utilisation et vider la valve.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 20 octobre 2015
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 26.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com