Tehničke informacije temeljnog premaza

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta
- Iznimno jaka moć punjenja
- Vrlo dobar tok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Štiti od hrđanja
- Stvara najbolje prijanjanje gornjeg sloja na donje slojeve
- Optimizira sjaj gornjeg sloja
- Jamči isplativu uporabu gornjeg premaza
- Iznimno prilagođen korisniku uslijed izdržljive kvalitete koja se lako nanosi te se lako brusi i premazuje
- Za uporabu u unutrašnjem i vanjskom prostoru
- Zaštitni čep sprečava neautoriziranu uporabu

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Boja**: žuta, siva, crvena, bijela
- **Miris**: otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
  mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
  Ovisno o gustoći i boji podloge:
  12 ml za manje popravke
  150 ml dovoljno je za otprilike 0.5 m² pokrovnog sloja
  500 ml dovoljno je za otprilike 1.5-2.0 m² pokrovnog sloja
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka)**:
  12 ml:
  suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
  suho na dodir: nakon otprilike 60 minuta
  150 ml/500 ml:
  suha prašina: nakon otprilike 5-10 minuta
  suho na dodir: nakon otprilike 10-20 minuta
  može se brusiti:nakon otprilike 2 sata
- **Temperaturna otpornost:** do 110°C
- **Stabilnost skladištenja:**
  touch up olovke: 5 godina u neotvorenom pakiranju ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
  limenke spreja: 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (= 10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%
- **Veličina**: touch up olovke= 12 ml; limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 150 ml odnosno 500 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Priprema podloge:

- Uklonite hrđu, izbrusite i očistite površine koje se bojaju.
- Po potrebi nanesite kit.
- Površina mora biti čista, suha te bez masnoća i hrđe.

Nanošenje temeljnog premaza:

- Tresite limenku 2 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Izjednačite mala udubljenja i porozna mjesta popravka ponavljanim nanošenjem tankih slojeva i brušenjem.
- Nanosite sprej s udaljenosti od otprilike 25-30 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 2 sata), izbrusite brusnim papirom za mokro brušenje (zrna 400), očistite površinu i ostavite da se osuši.
- Nakon toga nanesite gornji sloj.
- Premazivo sa sintetičkim ili akrilnim lakovima.
- Ne nanosite preko sintetičkih lakova!

Od 1. veljače, 2012.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.03.2024