

TEHNIČKI LIST Glass Fibre Material



Presto materijal sa staklenim vlaknima dostupan je kao mreža, vuna ili tkanina u različitim veličinama.

Mreža: savršena za modeliranje i popravljjanje oblikovanih, velikih dijelova; fleksibilna i vrlo stabilna.

Vuna: savršena za manje popravke (manja oštećenja od hrđe, pukotine i rupe) i površinske premaze. Zbog svoje sitne i fine teksture površine, idealna je za popravke vanjskih dijelova.

Tkanina: savršena za velike radove kao i za dijelove izložene vibracijama. Stabilan i gust materijal od staklenih vlakana.

Svi proizvodi koriste se za laminiranje sa presto poliesterskom smolom.

KVALITETA I SVOJSTVA

Mreža od staklenih vlakana:

- Posebno fleksibilna
- Idealno za izradu modela i za izgradnju kalupa
- Vrlo stabilna
- Optimalna prijanjajuća svojstva
- Za sve radove oblikovanja na karoserijama, motorima, prikolicama, brodovima i ostalo
- Gustoća: 0,28 - 0,30 mm
- Iskoristivost u g/m²: 300g/m² + 2% tolerancije

Vuna od staklenih vlakana:

- Fino strukturirana površina
- Optimalna prijanjajuća svojstva
- Za sve površinske radove na karoserijama, motorima, prikolicama, brodovima i ostalo
- Gustoća: 0,14 - 0,15 mm
- Iskoristivost u g/m²: 30g/m² + 2% tolerancije

Tkanina od staklenih vlakana:

- Izuzetno stabilna i gusta
- Idealna za velike radove i za dijelove pod velikim vibracijama
- Optimalna prijanjajuća svojstva
- Za sve radove oblikovanja na karoserijama, motorima, prikolicama, brodovima i ostalo
- Gustoća: 0,28 - 0,30 mm
- Iskoristivost u g/m²: 225g/m² + 2% tolerance

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Primjena

- Objekt koji želite popraviti mora biti očišćen od hrđe, čist, bez masnoće i pobrušen
- Lagano pobrusite površinu
- Odrežite željenu količinu materijala sa staklenim vlaknima zavisno o oštećenoj površini, u obzir uzmite preklapanja.
- Pomiješajte poliestersku smolu sa učvršćivačem (prema omjeru na etiketi)
- Stavite materijal od staklenih vlakana i preko njega uz pomoć kista nanosite ravnomjeran sloj smole bez zračnih mjehurića.
- Ako želite bojati površinu, preporučamo korištenje (nakon sušenja od približno 20-30minuta) sa presto plastic Body Filler ili presto flex Fine Filler.

Od 1.svibnja, 2014.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 19.04.2024