

## Scheda tecnica BOB Fondo antiruggine

---



presto BOB fondo è una protezione antiruggine senza piombo e cromo, a pigmentazione attiva e ad asciugatura rapida a base di un legante di combinazione.

Il fondo ideale per ferro, acciaio, zinco e metalli non ferrosi (alluminio) ma anche per dare il fondo su superfici trattate precedentemente con BOB Sigillatura anticorrosione.

### Qualità e caratteristiche

---

- Effetto anticorrosione
- Eccellente aderenza
- Sovraverniciabile

### Proprietà chimico-fisiche

---

- **Base:** legante combinato
- **Colore:** grigio, opaco
- **Odore:** di solvente
- **Resistenza termica:** fino a 120°C
- **Temperatura di lavorazione:** +5°C - +30°C, risultati ottimali a temperatura ambiente
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
presto BOB Sigillatura anticorrosione è sovraverniciabile dopo almeno 8 ore ed entro 24 ore con presto BOB Fondo.  
presto BOB Fondo può essere verniciato con la maggior parte delle vernici in commercio dopo ca. 2 ore.  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resa:**  
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti  
100 ml per ca. 1,0 m<sup>2</sup>  
250 ml per ca. 2,5 m<sup>2</sup>  
750 ml per ca. 7,5 m<sup>2</sup>
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
36 mesi, se conservato correttamente (=10°C-25°C, umidità relativa max. 60%) nel recipiente originale chiuso. Conservare al riparo dal gelo!
- **Recipiente/contenuto:**  
latte da 100 ml, 250 ml e 750 ml

### Ambiente ed etichettatura

---

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Applicazione

- Mescolare bene prima della lavorazione.
- Pulire, sgrassare e spalmare con BOB Fondo le superfici di acciaio non trattate, meglio se in 2 strati.
- La superficie trattata con BOB Sigillatura anticorrosione può essere verniciata con BOB Fondo già dopo 8 ore ed entro 24 ore.
- Dopo ca. 2 ore la verniciatura può essere completata con la maggior parte delle vernici coprenti in commercio.
- Pulire subito gli attrezzi di lavoro con diluente nitro o universale.

### Esonero di responsabilità

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 23.03.2011

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 03.12.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)