

## Scheda tecnica Stucco spray



Stucco spray acrilico di prima categoria per sigillare e coprire a regola d'arte piccole irregolarità, graffi e tracce di levigatura nel punto da riparare. Crea una superficie liscia, ideale per la successiva verniciatura.

presto Stucco spray acrilico è il componente ideale per ancorare presto Stucco poliestere, ad es. cod. art. 600054, alla successiva verniciatura.

Nota: Per preparare superfici di ferro e lamiera d'acciaio utilizzare [presto Fondo ancorante](#).

### Qualità e caratteristiche

- Stucco spray acrilico di prima categoria
- Spruzzabile a più strati
- Eccellente aderenza
- Potere riempitivo particolarmente elevato
- Facile da carteggiare dopo un breve periodo di essiccazione
- Spessore elevato grazie alla buona stabilità
- Buona resistenza all'acqua
- Buona spruzzabilità
- Eccellente protezione anticorrosione
- Buona espansione, superficie liscia

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** qualità acrilica con speciali agenti di carica
- **Colore:** grigio
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530  
opaco: 5-10 GE
- **Resa:**  
a seconda del tipo e del colore della superficie, con spessore dello strato di 20 µm, sono sufficienti:  
150 ml per ca. 0,3 m<sup>2</sup>  
400 ml per ca. 0,8 m<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Lavorabile dopo ca. 60 minuti  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** non applicabile
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**  
bombole aerosol, volume nominale massimo = 150 ml o 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Applicazione

- Rimuovere sporco, grasso e olio.
- Irruvidire o levigare la superficie con carta abrasiva P240-P360. In caso di superfici stuccate prelevigate e livellate levigare con carta abrasiva bagnata. Rimuovere completamente la polvere di levigatura.
- Eseguire uno spruzzo di prova in un punto nascosto.
- Agitare energicamente la bombole per 3 minuti.
- Distanza di spruzzo ca. 25-30 cm.
- Spruzzare presto Stucco spray in più mani leggere. Tra un'applicazione e l'altra attendere 2-5 minuti e agitare nuovamente prima di ogni applicazione.
- Dopo ca. 1 ora, a seconda delle condizioni atmosferiche, rettificare con carta abrasiva P400-P500 bagnata. In caso di strati molto spessi, il tempo di essiccazione aumenta.
- Ulteriore stratificazione con presto Filler e DUPLI-COLOR Auto-Color acrilico.
- Sovraverniciabile con vernici a base di resine sintetiche e acriliche.
- Non spruzzare su vernici a base di resine sintetiche!

### Consigli per l'applicazione

Per piccoli ritocchi si consiglia di utilizzare come maschera un pezzo di cartone provvisto di un foro un po' più grande della parte da trattare. Il cartone deve essere tenuto ad una distanza di ca. 1-2 cm dalla superficie da verniciare. Con questo metodo buona parte della nebbia di spruzzo viene raccolta dal cartone. Si raccomanda di mascherare la parte che non si desidera verniciare per proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra +10°C e +25°C, con umidità atmosferica di max 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

### **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 08.04.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)