

Scheda tecnica Anti-stridio



presto Anti-stridio libera i freni dai fastidiosi cigolii che hanno origine tra le pinze freni o i punti di appoggio e le guarnizioni dei freni. Così viene assicurato il funzionamento dell'intero impianto frenante e si ottiene una protezione anticorrosione aggiuntiva.

Qualità e caratteristiche

- Aderenza estrema
- Impedisce il cigolio dei freni
- Elevata stabilità termica
- Buona protezione anticorrosione
- Resiste agli agenti chimici e atmosferici
- Resiste ad acqua, sali, acidi deboli e basi
- Spruzzo mirato
- Spruzzabile in qualsiasi direzione se utilizzato con una speciale valvola a 360°.
- Osservare TRG 300

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** grassi EP-2
- **Colore:** bianco
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 1,11 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,5 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3 - 4 bar
- **Aspetto:** pastoso
- **Resistenza termica:** da -30°C a +180°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol con volume netto di 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione:

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C.
- Mascherare le parti verniciate e le parti in materia plastica.
- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.
- Liberare le parti da trattare dall'umidità, dallo sporco e dal grasso.
- Prima del montaggio spruzzare uniformemente sui freni e lasciar evaporare bene. (Anti-stridio può essere rimosso con presto Detergente per freni.)
- **Assicurarsi che i dischi e i ceppi dei freni non vengano colpiti dallo spruzzo!**

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 19.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l. | Piazza Tirana 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 | info@it.motindustrial.com

