Dane techniczne



Mieszanka uszczelniająca DUPLI-COLOR (wodoodporna) jest trwałym, elastycznym, wzmocnionym włóknem, jasnoszarym uszczelniaczem. Nadaje się do naprawy uszkodzonych szczelin i otworów w całym zakresie dachów, np. kominy, rury spustowe, światła dachowe, świetliki, rury deszczowe itp.

Nie nadaje się do stałego obciążenia wodą (np. stawy lub fontanny).

Właściwości

- wodoszczelny
- elastyczny wzmocniony włóknem
- uszczelnia natychmiast i trwale,
- nawet podczas deszczu i mrozu
- mostkuje szczeliny do 1 cm

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** modyfikowane żywice akrylowe
- **Kolor:** jasnoszary Konsystencja: pastowata
- **Wydajność:** 750 ml wystarcza na ok. 0,4 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, wilgotność względna powietrza 65%):

Proszek: po ok. 3 godziny

Suchy w dotyku: po ok. 2 dni

Pokrywalny: po 8 dniach

Całkowicie suchy: po ok. 14 dni

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i chłonności podłoża. Nadmierna grubość warstwy i brak ruchu powietrza mogą opóźnić proces suszenia.

- **Stabilność przechowywania:** 2 lata, jeśli to możliwe, pod warunkiem przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5 ° C
- **Rozmiar:** metalowe puszki 750 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad".

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Przygotowanie podłoża:

- Usuń żywność w czasie pracy i suszenia z odpowiednich pomieszczeń.
- Możliwe podłoża: smoła, bitum, arkusz asfaltowy spoiny, papier smołowy, cement włóknisty, sztywny PVC, aluminium, cynk, miedź, ołów, kamień, beton, łupki dachowe, gonty.
- Powierzchnia musi być nośna, sucha, czysta i wolna od kurzu i tłuszczu.
- Usuń luźne części.
- Czyść aluminium, cynk i miedź za pomocą zwykłego środka czyszczącego w branży.
- Oczyść wszystkie gładkie podłoża, takie jak sztywne PCV i metale, zwykłym uniwersalnym środkiem czyszczącym.

System powlekania powierzchni:

- Nanieść 1-2 razy DUPLI-COLOR w postaci nierozcieńczonej w przybliżeniu.
- 2 mm grubości za pomocą pędzla.
- Zasadniczo wystarczy jednorazowy wniosek.
- W skrajnych przypadkach można nałożyć drugą warstwę po 8 dniach.
- W przypadku kolorowego wzoru można go pokryć zwykłymi lakierami arylowymi na bazie wody.
- Temperatura pracy: przez cały czas pracy i suszenia temperatura materiału, podłoża i powietrza wynosi min. 8 ° C i maks. 30 ° C.
- W nagłych przypadkach materiał można stosować podczas deszczu i mrozu do + 5 ° C.

Uwagi:

- Używanie w środowiskach podwodnych lub pod naciskiem wody nie jest możliwe.
- Uważaj na tworzywa sztuczne, można je trawić.
- Nie stosować na styropian.
- Zalecamy testy w przypadku nieznanych podłoży.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 22 marca 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com