Dane techniczne



presto BOB Podkład chroniący przed rdzą jest bezołowiowym i chromianowym, aktywnie zabarwionym i szybkoschnącym podkładem antykorozyjnym na bazie spoiwa kombinowanego. Idealny podkład do żelaza, stali, cynku i metali nieżelaznych (aluminium), a także do gruntowania powierzchni poddanych wstępnej obróbce za pomocą BOB Uszczelniacza.

Właściwości

- Efekt ochrony przed rdzą
- Doskonała przyczepność
- Może być pokrywany lakierem

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** podkład kombinowany
- **Kolor:** szary, matowy
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Odporność na temperaturę:** do 120 ° C
- **Temperatura pracy:** + 5 ° C - + 30 ° C, najlepsze wyniki w temperaturze pokojowej
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): presto BOB Uszczelnienie rdzy można pokryć podkładem BOB Rusto Primer najwcześniej po 8 godzinach, najpóźniej po 24 godzinach. Po ok. 2 godziny presto BOB Rust Protection Primer można pokryć dowolnym zwykłym systemem lakierniczym. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 100 ml wystarcza na ok. 1,0 m² 250 ml wystarcza na ok. 2,5 m² 750 ml wystarcza na ok. 7,5 m²
- **Stabilność przechowywania:** 36 miesięcy, o ile zapewnione jest odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki o zawartości 100 ml, 250 ml i 750 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad".

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Aplikacja

- Dobrze wymieszaj przed aplikacją.
- Nieobrobione powierzchnie stalowe należy oczyścić i odtłuścić, a następnie nałożyć pędzlem BOB Rust Protection Primer, najlepiej w 2 warstwach.
- W przypadku, gdy powierzchnia była wcześniej pokryta prestiżowym BOB Rust Sealing, można ją pokryć presto BOB Rust Protection Primer najwcześniej po 8 godzinach, ale najpóźniej po 24 godzinach.
- Po ok. 2 godziny schnięcia możliwe jest wykończenie powłoką większością zwykłych lakierów.
- Natychmiast czyść narzędzia za pomocą nitro lub uniwersalnego rozcieńczalnika.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 23 marca 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com